


100% natural

100%  
pino



# naparPELLET

Fabricación y distribución certificada  
de pellet y astilla

Mejoramos todos los requisitos de certificación de calidad\*

PROPIEDADES	NAPARPELLET*	ENPlusA1-DINPlus
HUMEDAD MEDIA	5,89%	<10%
DURABILIDAD MEDIA	98,93%	≥98%- ≥97,5%
PODER CALORÍFICO NETO-BRUTO (PCI B.H.)	4,94-5,35 Kwh/kg	≥4,6 Kwh/kg
PORCENTAJE DE FINOS (<3,15MM) en saco	0,22%	≤0,5%
CENIZAS A 550°C	0,45%	≤0,7%
CENIZAS A 815°C	0,33%	

\*Resultados y valores medios de las analíticas y auditorías periódicas y sorpresa registradas en los últimos 8 años.



# +QPellet

